

PRODUCTSPECIFICATIES

Materiaal

Weefsel: Polyester (PES)
Voering: Polypropylene (PP)

Made in BELGIUM

Gewicht

Gewicht weefsel: 105 g/m²
Gewicht voering: 35 g/m²
Totaal gewicht: 140 g/m²

Afmetingen weefsel

Dikte weefsel: 0,3 mm
Breedte weefsel: 130 cm
lengte: standaard rollengte van 50m

EIGENSCHAPPEN

- Transparantieniveau: transparent
- Lichtechtheid: 6-7
- Digitaal printbaar met UV en Ecosolvent
- Digitaal snijbaar met een flatbed snijmachine (Zund/Esko)
- Toepassingstapes
Papieren versie: R-TAPE 4885
Film: R-TAPE AT 75.1
- Vochtwerend
- Compatibel met HR++(+) glas (ongepriete Squid®)
- UV bestendig
- Koeleffect
- PVC-vrij
- Halogeenvrij

CERTIFICATEN

Brandclassificatie



Antibacterieel - Sanitized



Oeko-Tex standard 100



SPECIFICATIES PER KLEUR

	CHALK	BONE	OAK	ASH	ROCK
Lichtreflectie	38%	34%	23%	20%	17%
Lichttransmissie	60%	57%	49%	47%	42%
Lichtabsorptie	2%	9%	28%	33%	41%
Zonnereflectie	36%	33%	28%	25%	25%
Zonnetransmissie	60%	59%	56%	54%	52%
Zonneabsorptie	4%	8%	16%	21%	23%
UV-transmissiefactor	46%	49%	42%	42%	38%
Totale energietransmissie g	0.46	0.47	0.49	0.50	0.49
Reductiefactor	0.79	0.80	0.83	0.84	0.84
Koeleffect	-3.0°C	-1.0°C	-0.2°C	-0.5°C	-0.2°C

LEVENSDUUR

Squid® heeft een levensduur van 5 jaar, mits correcte installatie en normaal gebruik. Behoedzaamheid en respect voor de onderhoudsrichtlijnen worden aangeraden om de levensduur van Squid te waarborgen.

Transparantieniveaus

Transparant

Dankzij de lichtgewicht en open weefselstructuur, wordt het invallende zonlicht zachtjes in de kamer gefilterd. Het uitzicht naar buiten blijft intact. De jaloezie biedt wel nog bescherming tegen verblinding door fel licht.

Semi-transparant (doorschijnend)

De speciale weefselstructuur zorgt voor goed gebalanceerd licht in de kamer. Zo is er afscherming tegen ongewenste blikken. Enkel de contouren van mensen en meubilair zijn zichtbaar. Verblinding is beperkt.

Niet-transparant (amper doorschijnend)

De dikke weefselstructuur zorgt ervoor dat er slechts weinig licht de kamer binnenkomt. Zo is er afscherming tegen ongewenste blikken in de kamer. Verblinding is nagenoeg volledig onmogelijk.

Verduistering (ondoorschijnend)

De ophanging is ondoorschijnend dankzij de weefselstructuur. Zo is er afscherming tegen ongewenste blikken. Zo kan de kamer ook overdag aangenaam verduisterd worden.

Lichtechtheid

Zoals volgens DIN EN ISO 105-B02 (2014). Categorisatie gaat van 1 (heel laag) tot 8 (uitstekend).

Brandclassificatie

B1:Standard DIN 4102-1*

M1:Standard NFP 92 501-7 **

B-s1 d0: geclassificeerd volgens NBN EN 13501-1 (testmethode: NF EN 13823+A1 2015 / NF EN ISO 11925-2 2013) **

* wanneer vastgemaakt aan glas met een dikte van 3 mm aan één kant en wanneer deze composiet op een afstand van meer dan 40 mm van hetzelfde of een ander vlak materiaal gemonteerd is

** Deze testen worden uitgevoerd met Squid vastgemaakt aan een A1 Klasse onderlaag (een niet-brandbaar materiaal zoals glas, glazuurstenen, pleister,...).

Onderhoudsinstructies

Droogborstelen

Borstel stoffen voorzichtig droog met een zachte kleeborstel.

Veeg schoon met een vochtige doek

Stoffen kunnen niet gewassen worden. Verwijder vlekken voorzichtig met een doek bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.

Geschikt voor vochtige ruimtes

Stoffen met deze afwerking garanderen de grootste bestendigheid tegen een warm en vochtig klimaat.

Antibacterieel/Sanitized®

Deze stoffen werden behandeld met werkzame stoffen die de groei van verschillende micro-organismen verhinderen waardoor ze vooral geschikt zijn voor toepassingen in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, operatiezalen, laboratoria, enz. Ze kunnen ook gebruikt worden in ruimtes met een hogere luchtvochtigheid.

PVC-vrij

Voor de behandeling van deze stoffen werd er totaal geen gebruik gemaakt van PVC, i.e. ze zijn vrij van emollienten en stabilisatoren.

Halogeenvrij

De stof kreeg geen behandeling met halogenen.

Oeko-Tex® Standard 100

De Oeko-Tex® Standard 100 garandeert dat succesvol getest en gecertificeerd textiel vrij is van schadelijke bestanddelen.

Computerwerkplekken

Geschikt voor computerwerkplekken

Textielproductie

De stof is 100 % in België (BE) geproduceerd.

Lichtreflectie %

380nm-780nm

De zichtbare hoeveelheid lichtstraling die terug wordt gereflecteerd door de zonwering. Hoe hoger het reflectieniveau van de stof, hoe kleiner de hoeveelheid licht die erdoor schijnt.

Lichttransmissie %

380nm-780nm

De zichtbare hoeveelheid lichtstraling die door de zonwering wordt doorgelaten. Hoe hoger het transmissieniveau van de stof, hoe groter de hoeveelheid licht die erdoor schijnt.

Lichtabsorptie %

380nm-780nm

De zichtbare hoeveelheid lichtstraling die door de zonwering wordt opgenomen en omgezet wordt in warmte en weer wordt afgegeven in de vorm van langegolf infrarode stralen.

Zonnereflectie %

280-2500nm

Het gedeelte invallend licht (zichtbaar en infrarood) dat gereflecteerd wordt door de zonwering.

Hoe hoger de zonnereflectie, hoe minder de kamer wordt opgewarmd door invallend zonlicht.

Zonnetransmissie %

280-2500nm

Het gedeelte totaal invallend zonlicht (zichtbaar en infrarood) dat doorgegeven wordt door de zonwering.

Hoe hoger het niveau van zonnetransmissie, hoe groter de hoeveelheid zonne-energie die erdoor komt.

Zonneabsorptie %

280-2500nm

Het gedeelte totaal invallend zonlicht (zichtbaar en infrarood) dat door de zonwering geabsorbeerd wordt en omgezet wordt in warmte. Hoe hoger de zonneabsorptie, hoe meer de kamer wordt opgewarmd door invallend zonlicht.

UV-transmissiefactor %

280-380nm

De graad van UV-transmissie zoals bepaald door DIN EN 410 bepaalt hoeveel ultraviolet licht er mag doervallen. UV-licht vernietigt pigmentatie, waardoor uw meubels en tapijten bijvoorbeeld verkleuren.

Totale energietransmissie g

Het g-totaal is de gemeten totale energietransmissie van standaardbeglazing "C" ($g = 0,59/U = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ zoals in EN 13363-1) inclusief zonwering. Hoe kleiner het g-totaal, hoe minder de kamertemperatuur stijgt door invallend zonlicht.

Reductiefactor

Relatie tussen totale energietransmissie van beglazing met zonwering (g-totaal) en beglazing zonder zonwering (g). Hoe lager de waarde, hoe kleiner de intensiteit van invallend zonlicht dankzij de zonwering.

Uitleg Fc waarde:

De beslissende waarde die de energie-efficiëntie van een stof bepaalt is de Fc waarde die de doeltreffendheid beschrijft van de zonwering in de opname van invallend zonlicht in relatie tot de gebruikte zonwering en het beglazingstype. Wanneer de zonwering consequent gebruikt wordt, wordt er aanzienlijk minder energie gebruikt voor verwarming en koeling. Hoe lager de energieklassen, hoe groter de doeltreffendheid en dus de energiebesparing.

KLASSE	FC WAARDEN VAN KLASSEN	VERBETERING VAN HET
		THERMISCH COMFORT IN DE KAMER
1	0,20 - 0,39	zeer hoog
2	0,40 - 0,59	hoog
3	0,60 - 0,79	medium
4	0,80 - 0,89	laag
5	> 0.90	neutraal

Koeleffect

Wanneer u op een zonnige dag aan een raam staat dat bekleed is met Squid, kan u het verkoelend effect van Squid voelen. Dankzij de gedeeltelijke reflectie van de zon, komt er minder straling door het raam. Het verkoelend effect wordt uitgedrukt in graden Celsius en beschrijft het verschil tussen de gevoelstemperatuur aan een raam bekleed met Squid in vergelijking met de gevoelstemperatuur aan datzelfde raam zonder Squid.

Compatibel met HR++(+) glas

In tegenstelling tot vinyl raamfolie kan onbedrukte Squid geen last hebben van thermische spanning die het glas kan doen barsten. De open structuur zorgt ervoor dat de warmte kan ontsnappen. Er bestaat een groter risico op barsten door een combinatie met een aantal andere factoren (foute installatie, spotverwarming of gedeeltelijke blootstelling aan licht).

Digitaal printbaar met UV en Ecosolvent

Squid kan roll-to-roll geprint worden met UV en Ecosolvent inkt. Binnenkort lanceren we ook een nieuwe versie die ook compatibel is met HP Latex.

Digitaal snijbaar met een flatbed snijmachine

ESKO tests waren succesvol op Kongsberg 50-100m/min. instellingen: snelheid: 100% / 0,56G tot 1,7G. Neem aub contact op met uw lokaal ESKO- centrum voor meer informatie.

ZUND tests waren succesvol met snijmachine G3_L2500 / module UM-ZS / UCT-gereedschap / snelheid: 70 / Standaard glideshoe / versnellingsniveau: 2 / Z-lower: 200 / onderlaag snijden: grijze transportband / software: ZCC. Contacteer aub uw lokaal ZUND centrum voor meer informatie.

Toepassingstapes

Papieren versie: R-TAPE 4885 / Film: R-TAPE AT 75.1

Levensduur

5 jaar

Bewaartijd

2 jaar in originele verpakking bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid

Aanbrengtemperatuur

min.: +10°C

LEVENSDUUR EN ONDERHOUD

Producteigenschappen

Squid® is een textieloplossing die het resultaat is van een reeks productieprocessen. Ondanks de geüniformiseerde standaarden in het weefproces en de nabehandeling kunnen verschillende producties fluctueren op bepaalde parameters. Kleine afwijkingen en imperfecties zijn onvermijdelijk en typerend aan de ontwikkeling van de textieloplossing Squid® en worden bijgevolg aanvaard.

Bewaring

Squid® kan in haar originele verpakking worden bewaard voor een periode van 2 jaar in een ruimte met volgende aanbevolen eigenschappen:

- Temperatuur van 20 °C tot 22 °C
- Luchtvochtigheid van 50% tot 55%

Eenmaal uit de originele verpakking kan Squid® worden bewaard op rol indien het textiel voldoende strak wordt opgespannen en het uiteinde wordt bevestigd door middel van tape op drie gelijk verdeelde plaatsen op de rol nl. uiterst links, midden en uiterst rechts.

De Squid® rollen kunnen zowel verticaal als horizontaal worden gestockeerd. In dit laatste geval dient de ondergrond dusdanig te worden gekozen dat (doordruk)beschadiging wordt vermeden.

Correcte applicatie

Vorbereiding

De ramen waarop Squid® wordt bevestigd, dienen grondig te worden gereinigd en ontvet door middel van water met een kleine hoeveelheid ammoniak en vervolgens te worden afgedroogd met een stofvrije doek.

Applicatie

Squid® dient steeds te worden geïnstalleerd aan de interieurzijde van het raam en volgens de richtlijnen die worden gecommuniceerd in de instructievideo's die publiek beschikbaar zijn op de Squid® website.



De minimale temperatuur voor een correcte applicatie is 10°C.

Onderhoud

Om de levensduur van Squid® te verlengen, vragen we om de volgende aanbevelingen te volgen.

Normaal onderhoud

Squid® moet niet worden verwijderd voor het onderhoud. Bijgevolg dient de binnenzijde van het raam waarop Squid® werd geplaatst, niet langer te worden gereinigd met water. Squid® zelf mag regelmatig worden ontstofst door middel van een microvezeldoekje of met behulp van de stofzuiger met een zachte borstel.

Wassen in de wasmachine of chemisch reinigen vernietigt de kleefkracht. Dit moet kost wat kost worden vermeden.

Vlekken verwijderen

Vermijd steeds de vorming van vlekken op Squid®. Onderstaande richtlijnen worden aangeraden om vlekken te verwijderen.

- Overtollige vloeistoffen verwijderen door middel van een absorberend doekje en/of de hard geworden partikels voorzichtig afschrappen.
- Vetvrije vlekken verwijderen door middel van een microvezeldoekje met lauw water.
- Vetvlekken verwijderen door middel van een solventvrije vlekkenreiniger. Solventen kunnen de kracht van de lijm verminderen.

We raden aan om de reiniger steeds vooraf te testen op een stuk Squid® om ongewenste effecten te vermijden.

Vermijd het gebruik van detergents of reinigers die worden gebruikt voor harde oppervlakken.

Vermijd tijdens het onderhoud te harde druk, trekkracht of wrijfkraft op Squid®. Deze kunnen het textiel permanent beschadigen.

Deze aanbevelingen dienen louter als richtlijn en kunnen de volledige eliminatie van vlekken niet garanderen.

Levensduur

Squid® heeft een levensduur van 5 jaar indien Squid® correct wordt geïnstalleerd en gebruikt zonder tussentijdse verwijdering en herplaatsing. Behoedzaamheid en het volgen van de onderhoudsrichtlijnen zijn aanbevolen om de levensduur van Squid® te verzekeren.